

**BOLETIM TÉCNICO**

Produto: **HIDROCRYL RACHADO BRANCO**
Linha: BASE ÁGUA

Código do produto: **T.67303**
Data: 25/01/10

CARACTERÍSTICAS

Tinta à base de emulsão acrílica de alta reatividade. Possui alto teor de sólidos, proporcionando boa cobertura e solidez.

INDICAÇÕES

Tinta indicada para impressão serigráfica sobre tecidos de algodão, mistos ou sintéticos. Para tecidos sintéticos, recomendamos adicionar o Sericryl Fixador T.5720 para melhor aderência.

Produto especial para causar um efeito rachado ou trincado. No momento que secar ou curar o produto, esticar o tecido para que o produto trinque.

PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas, verificar se não existe acabamento como goma ou silicone que prejudique a fixação da tinta.
- Da tinta: A tinta é fornecida pronta para uso, podendo ser pigmentada com Sericor Pigmento Concentrado T.58 na proporção de 3 a 4%. Lembre-se que será possível apenas atingir cores pastéis, devido a grande concentração da cor branca. Para melhor fixação, aconselhamos adicionar 5% do Sericryl Fixador T.5720 sobre a tinta.
- Da matriz: Nylon ou poliéster de 55 fios/cm utilizando Serifoto Emulsão Fotográfica Resist Água E.5002.

APLICAÇÃO

Impressão com matriz em contato com substrato em rodo de dureza média (50 shores), corte levemente arredondado com pressão e velocidade média constantes em ângulo de 45°C. Usar mesa macia para impressão. O substrato deverá ser fixado à mesa utilizando Adesivo de Tack E.5050. Trabalhar com 1 repique na impressão e realizar pré-cura intermediária entre as aplicações.

SECAGEM/ CURA

Secagem por estufa à 160°C por 4 a 5 minutos.