

Boletim Técnico

Produto: **DTF POWDER 200 SUPER SOFT**
DTF POWDER 200
DTF POWDER 80

Código: **CG.179**
CG.178
CG.138

Linha: **Tranfers**

Data: 08/09/2026

Página 1 de 2

CARACTERÍSTICAS

Produto fornecido na forma de pó branco tendo como principal característica promover a fixação do Transfer DTF em tecidos através de um termo transferência.

Oferecemos dois tipos de tamanho de partícula:

DTF POWDER 200 SUPER SOFT – CG.179 – indicado para impressões com traços finos

DTF POWDER 200 – CG.178

DTF POWDER 80 – CG. 138

INDICAÇÕES

O DTF Powder é um produto químico termoplástico destinado a uso profissional para utilização no processo de produção do Transfer DTF.

PROCESSO DE UTILIZAÇÃO

Após feito a impressão DTF, recomendamos, em um curto espaço de tempo (alguns segundos) aplicar o DTF POWDER por cima da impressão. Pelo fato da tinta ainda não está 100% seca sobre o filme PET DTF o DTF powder irá “grudar” na tinta DTF impressa (ainda úmida).

Após isso, remover o excesso do pó e realizar a secagem (pré-cura) com uma fonte de calor, seja estufa, flasch cure ou até mesmo assoprador térmico (manual). Está secagem varia, porém é possível identificar um leve “derretimento” do pó sobre a impressão que é o ponto ideal. Apresentando um leve brilho e emborrachado.

TERMO TRANSFERÊNCIA

Recomendamos uma temperatura de 150-160 °C por 12-15 segundos.

Para melhorar a fixação, pode ser prensado duas vezes.

Para tecidos especiais, pode-se reduzir a pouco a temperatura e aumentar o tempo de prensagem.

A pressão recomendada na prensa é de 80- -100 libras.

FORNECIMENTO

Frasco com 100 gramas

Frasco com 500 gramas

Galão com 3 kilos

Saco/Bag com 20 kilos

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenar ou estocar o DTF POWDER sempre em locais secos e limpos, com temperatura estável e sempre manter o POTE fechado, mesmo após o uso para evitar umidade. A umidade do ar pode “aglomerar” o pó.

Boletim Técnico

Produto: **DTF POWDER 200 SUPER SOFT**
DTF POWDER 200
DTF POWDER 80

Código: **CG.179**
CG.178
CG.138

Linha: **Tranfers**

Data: 08/09/2026

Página 2 de 2

Manter SEMPRE distante da luz solar direta e indireta

Sempre utilizar EPI's quando manipular este produto por se tratar de um produto químico. Solicite a FDS do produto.